


Cuscini cilindri di varie dimensioni. Interno in espanso densità 30 Kg/m<sup>3</sup> ignifugo classe 1IM. Rivestimento in similpelle lavabile ed ignifuga classe 1IM e ad alta resistenza.

Il cuscino è dotato di chiusura a cerniera ed è sfoderabile. Colori assortiti. In caso di abbinamento ad un lettino da visita o terapia è possibile scegliere lo stesso colore di tappezzeria



## MODELLI – DIMENSIONI DATI TECNICI

L	Ø	Codice
20 cm	8 cm	1415101
35 cm	15 cm	1415102
50 cm	15 cm	1415103
30 cm	30 cm	1415104
50 cm	25 cm	1415105
100 cm	25 cm	1415106
100 cm	40 cm	1415107
60 cm	30 cm	1415108
120 cm	30 cm	1415109

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail: info@fisiotech.com - pec: fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 kg/m <sup>3</sup>
Altezza imbottitura	40 mm



## CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO

CARATTERISTICA	NORMA	UNITA	VALORI
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	N	Longitudinale ≥ 210 Trasversale ≥ 90
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	%	Longitudinale ≥ 85 Trasversale ≥ 140
Determinazione della forza di lacerazione	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinale ≥ 2,5 Trasversale ≥ 2,2
Solidità del colore allo sfregamento	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	scala dei grigi	Secco 4 Candeggina 4/5 Alcool etilico 3/4
Determinazione resistenza all'usura: prova Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cidi	Metodo 1 (diretto) 65.000 Metodo 2 (inverso) 210.000
Resistenza al fuoco Classe ignifugo	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Ftalati	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arilammine	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non rilevabile
Pulizia	Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine, e detergenti chimici o spray per lucidare.		
Caratteristiche particolari	Antibatterico Fungicida		
Composizione	PVC plastificato 88% - Poliestere 12%		

RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME:  
IMO - 2010 FTP CODE Part 8  
"Test for upholstered furniture"  
par 7.2 SIGARETTA IN COMBUSTIONE LENTA  
par 7.3 PROVA DELLA FIAMMA DI PROPANO  
EN 1021-1: 2006 sigaretta in combustione lenta  
EN 1021-2: 2006 fiamma equivalente fiammifero

## COLORI RIVESTIMENTO



### FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail: info@fisiotech.com - pec: fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956